

Makrolon® ET UV530

聚碳酸酯

Covestro - Polycarbonates

产品说明

PC/UV absorber concentrate; high viscosity; easy release; very low plate-out; special grade for the coextrusion of Makrolon ET base resins; available in color code 550054 only; solid sheet; multi wall sheets / profiles

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

特性	脱模性能良好	粘度,高
用途	片材	型材
RoHS 合规性	RoHS 合规	
加工方法	共挤出成型	挤出

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.19	g/cm³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	10.0	cm³/10min	ISO 1133

冲击性能	额定值	测试方法
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂	ISO 179/1eU

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	137	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	124	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	143	°C	ISO 306/B50

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms·cm	IEC 60093