

Radilon® AGV 15 Natural

15% 玻璃纤维增强材料
聚酰胺66
Radici Plastics

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Radilon® AGV 15 Natural是一种聚酰胺66(尼龙66)材料,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料. 该产品在北美洲,非洲和中东,拉丁美洲,欧洲或亚太地区有供货.
Radilon® AGV 15 Natural的主要特性有:
阻燃/额定火焰
耐热

基本信息				
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,15% 填料按重量			
特性	良好的耐热老化性能			
外观	自然色			
树脂ID (ISO 1043)	PA6.6-GF15			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.23	--	g/cm³	ISO 1183
吸水率 ¹ (平衡, 23°C, 1.00 mm, 50% RH)	2.0 到 2.4	--	%	ISO 62
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	6100	4000	MPa	ISO 527-2/1A/1
拉伸应力 (屈服)	125	80.0	MPa	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变 (断裂)	3.0	7.0	%	ISO 527-2/1A/5
弯曲模量 ²	5400	3600	MPa	ISO 178
弯曲应力 ³	185	125	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	13	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	30	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
23°C	40	55	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	245	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	230	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	260	--	°C	ISO 3146
可燃性	干燥	调节后的		测试方法
UL 阻燃等级	HB	--		UL 94
备注				
1.	Saturation			
2.	2.0 mm/min			
3.	2.0 mm/min			

4.

10°C/min