

Radiflam® A RV100 AE 984 C GRI

10% 玻璃纤维增强材料
聚酰胺66
Radici Plastics

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

PA66 flame retardant injection moulding grade. 10% glass fiber reinforced. Electrical light grey colour.
Suitable for parts requiring fire retardancy and improved stiffness. Rated V-0 according to UL-94.
ISO 1043 : PA66 GF10 FR(17+72)

基本信息				
填料/增强材料		玻璃纤维增强材料,10% 填料按重量		
添加剂		阻燃性		
特性		刚性,良好	阻燃性	
RoHS 合规性		RoHS 合规		
UL文件号		E116324		
外观		浅灰色		
加工方法		注射成型		
树脂ID (ISO 1043)		PA66 GF10 FR(17+72)		
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.49	--	g/cm³	ISO 1183
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	5900	--	MPa	ISO 527-2/1A/1
拉伸应力 (断裂)	88.0	--	MPa	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变 (断裂)	2.3	--	%	ISO 527-2/1A/5
弯曲模量 ¹	5400	--	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	135	--	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	30	--	kJ/m²	ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	190	--	°C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度	215	--	°C	ISO 306/B50
熔融温度 ³	260	--	°C	ISO 11357
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+12	1.0E+10	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+15	1.0E+13	ohms-cm	IEC 60093
漏电起痕指数	450	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
燃烧速率	0.0	--	mm/min	FMVSS 302
UL 阻燃等级				UL 94

0.400 mm	V-0	--		UL 94
0.800 mm	V-0	--		UL 94
灼热丝易燃指数				IEC 60695-2-12
1.00 mm	960	--	°C	IEC 60695-2-12
2.00 mm	960	--	°C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度				IEC 60695-2-13
1.00 mm	> 775	--	°C	IEC 60695-2-13
2.00 mm	800	--	°C	IEC 60695-2-13
注射	干燥	单位制		
干燥温度 - 热风干燥机	80.0		°C	
干燥时间 - 热风干燥机	2.0 到 4.0		hr	
Dew Point - 热风干燥机	< -20.0		°C	
建议的最大水分含量	0.10		%	
加工(熔体)温度	280 到 300		°C	
模具温度	80.0 到 100		°C	
注射速度	中等偏快			
备注				
1.	2.0 mm/min			
2.	2.0 mm/min			
3.	10°C/min			