

Thermylon® N3-25FG-2726

25% 玻璃纤维增强材料

聚酰胺66

Asahi Kasei Plastics North America Inc.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

PA66-GF25
25% Glass Fiber Reinforcement

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,25% 填料按重量		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.32	g/cm³	ISO 1183/A
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力	140	MPa	ISO 527-2
弯曲模量	6900	MPa	ISO 178
弯曲应力	210	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	10	kJ/m²	ISO 179
悬壁梁缺口冲击强度	12	kJ/m²	ISO 180/A
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	240	°C	ISO 75-2/A