

Ultraform® N 2520 L

聚甲醛 (POM) 共聚物
BASF Corporation

产品说明

This grade has reduced electrical surface resistivity.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E41871-233596
特性	共聚物
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性	RoHS 合规
形式	颗粒
加工方法	注射成型
树脂ID (ISO 1043)	POM

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.40	g/cm³	ISO 1183
表观密度	0.85	g/cm³	
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	7.00	cm³/10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向	2.1	%	ISO 294-4
流动方向	2.1	%	ISO 294-4
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.80	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62

硬度	额定值	单位制	测试方法
球压硬度 (H 358/30)	120	MPa	ISO 2039-1

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2400	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	50.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服)	6.0	%	ISO 527-2/50
标称拉伸断裂应变	7.0	%	ISO 527-2/50

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	40	kJ/m²	ISO 179/1eU

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	85.0	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	166	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C)	1.2E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
最高使用温度 - short cycle operation	100	°C	
Automotive Materials (> 1.00 mm)	Passed		FMVSS 302
ISO Type	POM-K, M-GRY, 03-002		ISO 9988-1

Screw Speed		mm/sec	
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+7	ohms	IEC 60093
体积电阻率	5.0E+2	ohms-cm	ISO 3915
介电强度	85	kV/mm	IEC 60243-1
耗散因数 (1 MHz)	0.53		IEC 60250
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.60 mm)	HB		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	100	°C	
干燥时间	3.0	hr	
建议的最大水分含量	0.20	%	
料斗温度	200	°C	
料筒后部温度	205	°C	
料筒中部温度	205	°C	
料筒前部温度	210	°C	
射嘴温度	210	°C	
加工(熔体)温度	190 到 220	°C	
模具温度	60.0 到 120	°C	
注射说明			
Residence Time : <10 min			