

Ultraform® FK 66003

聚甲醛 (POM) 共聚物

BASF Corporation

产品说明

Polyoxymethylene based batch with approx. 20 weight % silicone (polysiloxane) for modifying tribological properties of thermoplastic polyoxymethylenes. Recommended concentrations of batch FK66003 within the mixture with thermoplastic polyoxymethylenes are in the range of 1 to 5 %.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

添加剂	硅酮润滑剂 (20%)
特性	共聚物
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性	RoHS 合规
形式	颗粒
加工方法	注射成型
树脂ID (ISO 1043)	POM

物理性能	额定值	单位制	测试方法
表观密度	0.85	g/cm³	
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	35.0	cm³/10min	ISO 1133
热性能	额定值	单位制	测试方法
熔融温度	165	°C	ISO 11357-3
补充信息	额定值		测试方法
ISO Type	POM-K		ISO 9988-1
注射	额定值	单位制	
加工(熔体)温度	190 到 230	°C	