

Zytel® FG101L NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Unreinforced Polyamide 66 with Developed for Food Contact Applications

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E41938-100907540	E41938-100907541
添加剂	脱模	
机构评级	UL 未评级	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
部件标识代码 (ISO 11469)	>PA66	
树脂ID (ISO 1043)	PA66	

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.14	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直流动方向	1.4	--	%	ISO 294-4
流动方向	1.4	--	%	ISO 294-4
吸水率				ISO 62
23°C, 24 hr, 2.00 mm	8.5	--	%	ISO 62
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH	2.6	--	%	ISO 62
粘数	150	--	cm³/g	ISO 307

硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法
洛氏硬度				ISO 2039-2
M 计秤	79	59		ISO 2039-2
R 计秤	121	108		ISO 2039-2

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	3100	1400	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	82.0	55.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	4.5	25	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	25	> 50	%	ISO 527-2
拉伸蠕变模量				ISO 899-1
1 hr	--	1400	MPa	ISO 899-1
1000 hr	--	820	MPa	ISO 899-1
弯曲模量	2800	1200	MPa	ISO 178

薄膜	干燥	调节后的	单位制	测试方法
伸长率 - MD (屈服)	4.5	--	%	ISO 527-3

冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA

-30℃	4.5	3.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
23℃	5.5	15	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30℃	400 kJ/m²	无断裂		ISO 179/1eU
23℃	无断裂	无断裂		ISO 179/1eU
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	200	--	℃	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	70.0	--	℃	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ¹	60.0	--	℃	ISO 11357-2
维卡软化温度	240	--	℃	ISO 306/B50
熔融温度 ²	262	--	℃	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	1.0E-4	--	cm/cm/℃	ISO 11359-2
横向	1.1E-4	--	cm/cm/℃	ISO 11359-2
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+12	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
介电强度	32	28	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 60250
100 Hz	3.80	6.00		IEC 60250
1 MHz	3.50	4.00		IEC 60250
耗散因数				IEC 60250
100 Hz	8.0E-3	0.21		IEC 60250
1 MHz	0.018	0.075		IEC 60250
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
可燃性等级				IEC 60695-11-10, -20
0.700 mm	V-2	--		IEC 60695-11-10, -20
1.50 mm	V-2	--		IEC 60695-11-10, -20
极限氧指数	28	--	%	ISO 4589-2
充模分析	干燥	调节后的	单位制	
熔体密度	0.970	--	g/cm³	
Specific Heat Capacity of Melt	2790	--	J/kg/℃	
Thermal Conductivity of Melt	0.16	--	W/m/K	
Effective Thermal Diffusivity	0.0500	--	cSt	
备注				
1.	10℃/min			
2.	10℃/min			