

Multilon® T-3615Q

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

TEIJIN LIMITED

产品说明

PC/ABS polymer alloy

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E98529-253614	E244324-101599293
特性	防止持续性带电	
用途	电气元件	通用
形式	粒子	
加工方法	注射成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.13	g/cm³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直流动方向 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	内部方法
流动方向 : 4.00 mm	0.50 到 0.70	%	内部方法

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	1760	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力			ISO 527-2/50
屈服	45.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂	50.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服	3.0	%	ISO 527-2/50
断裂	120	%	ISO 527-2/50
弯曲模量 ¹	1800	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	70.0	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	80	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度	无断裂		ISO 179

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	107	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	93.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	109	°C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+10 到 1.0E+11	ohms	IEC 60093

可燃性	额定值	单位制	测试方法
-----	-----	-----	------

UL 阻燃等级 (1.50 mm)	HB	UL 94
备注		
1.	2.0 mm/min	
2.	2.0 mm/min	