

Bayblend® M750

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
Covestro - Polycarbonates

产品说明

(PC+ABS) blend; Vicat/B 120 temperature = 126°C; meet certain requirements of ISO Standard 10993-1. For further information please contact Covestro.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

RoHS 合规性	RoHS 合规		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.12	g/cm³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg)	11.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ¹			ISO 294-4
垂直流动方向 : 260°C, 2.00 mm	0.70 到 0.90	%	ISO 294-4
流动方向 : 260°C, 2.00 mm	0.70 到 0.90	%	ISO 294-4
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.60	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2000	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (屈服, 23°C)	47.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服, 23°C)	4.8	%	ISO 527-2/50
标称拉伸断裂应变 (23°C)	> 50	%	ISO 527-2/50
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/A
-30°C	35	kJ/m²	ISO 180/A
23°C	45	kJ/m²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	127	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	104	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	126	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	8.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向 : 23 到 55°C	8.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250

23°C, 100 Hz	3.00		IEC 60250
23°C, 1 MHz	2.90		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
23°C, 100 Hz	2.5E-3		IEC 60250
23°C, 1 MHz	0.011		IEC 60250
漏电起痕指数 (解决方案 A)	325	V	IEC 60112
充模分析	额定值	单位制	测试方法
Melt Viscosity ² (260°C)	265	Pa·s	ISO 11443-A
备注			
1.	60x60x2 mm, 80°C MT, 500 bar		
2.	1000/s		