

Bayblend® M303 FR

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

Covestro - Polycarbonates

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

PC+ABS-FR(40); Vicat/B 120 = 115°C; suitable for use in electrical and electronic devices. Manufactured according to GMP, tested only according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10 for contact with uncompromised skin only; for questions regarding biocompatibility we ask for an email inquiry under plastics@bayer.com.

基本信息

添加剂	阻燃性		
特性	阻燃性		
用途	电气/电子应用领域		
机构评级	ISO 10993 Part 10	ISO 10993 Part 5	
RoHS 合规性	RoHS 合规		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.19	g/cm ³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg)	11.0	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			ISO 2577
垂直流动方向	0.50 到 0.70	%	ISO 2577
流动方向	0.50 到 0.70	%	ISO 2577
吸水率 (饱和, 23°C)	0.50	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2650	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	69.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	53.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变 (屈服, 23°C)	5.0	%	ISO 527-2/50
标称拉伸断裂应变 (23°C)	> 50	%	ISO 527-2/50

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/A
-30°C	10	kJ/m ²	ISO 180/A
23°C	40	kJ/m ²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 180

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	106	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	98.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度			
--	113	°C	ISO 306/B50
--	115	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			ISO 11359-2

流动 : 23 到 55°C	6.8E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向 : 23 到 55°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+17	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+17	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.20		IEC 60250
23°C, 1 MHz	3.10		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.7E-3		IEC 60250
23°C, 1 MHz	7.5E-3		IEC 60250
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.750 mm, Bayer Test	V-2		UL 94
1.50 mm, Bayer Test	V-0		UL 94
充模分析	额定值	单位制	测试方法
Melt Viscosity ¹ (260°C)	410	Pa-s	ISO 11443-A
ISO Shortname	PC+ABS		
备注			
1.	1000/s		