

Bayblend® FR3200 TV

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
Covestro - Polycarbonates

产品说明

(PC+ABS) blend; unreinforced; flame-retardant; injection molding grade; for high gloss applications, RHCM process etc.; Vicat/B 120 = 96 °C; easy flow; UL recognition 94 V-0 at 1.2 mm; formerly trial product Bayblend FR TP SH001.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
黄卡信息	E41613-100622137		
添加剂	阻燃性		
特性	高光	良好的流动性	阻燃性
RoHS 合规性	RoHS 合规		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.20	g/cm³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (240°C/5.0 kg)	31.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ¹			ISO 2577
垂直流动方向 : 240°C, 3.00 mm	0.50	%	ISO 2577
流动方向 : 240°C, 3.00 mm	0.50	%	ISO 2577
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2600	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	60.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	46.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	3.7	%	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	> 50	%	ISO 527-2/50
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	25	kJ/m²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	87.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	80.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	96.0	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向 : 23 到 55°C	7.4E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级 (1.20 mm)	V-0		UL 94
备注			

1.

150x105x3 mm, 80°C MT