

Bayblend® T65 AT

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
Covestro - Polycarbonates

产品说明

(PC+ABS) blend; unreinforced; injection molding grade; Vicat/B 120 temperature = 121 °C;
improved antistatic behavior; good flow.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
特性	抗静电性	良好的流动性	
RoHS 合规性	RoHS 合规		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.13	g/cm³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg)	15.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ¹			ISO 2577
垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm	0.65 到 0.85	%	ISO 2577
流动方向 : 260°C, 3.00 mm	0.65 到 0.85	%	ISO 2577
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	1.0	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2200	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	52.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	52.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	4.8	%	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	> 50	%	ISO 527-2/50
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/A
-30°C	35	kJ/m²	ISO 180/A
23°C	45	kJ/m²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度			ISO 180
-30°C	无断裂		ISO 180
23°C	无断裂		ISO 180
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	124	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	103	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度			
--	119	°C	ISO 306/B50

--	121	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动：23 到 55°C	8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向：23 到 55°C	8.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.850 mm, Bayer Test)	HB		UL 94
充模分析	额定值	单位制	测试方法
Melt Viscosity ² (260°C)	210	Pa·s	ISO 11443-A
备注			
1.	150x105x3 mm, 80°C MT		
2.	1000/s		