

Bayblend® FR3030

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
Covestro - Polycarbonates

产品说明

(PC+ABS) blend; unreinforced; flame-retardant; extrusion grade; Vicat/B 120 temperature = 115 °C; good extrusion and vacuum-forming behaviour; UL recognition 94 V-0 (1.5 mm); halogen-free according to DIN VDE 0472,815; glow wire temperature (GWFI): 960 °C at 1.0 mm.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E41613-232968	
添加剂	阻燃性	
特性	无卤	阻燃性
RoHS 合规性	RoHS 合规	
加工方法	挤出	真空成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.19	g/cm³	ISO 1183
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg)	11.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 ¹			ISO 2577
垂直流动方向 : 260°C, 3.00 mm	0.50 到 0.70	%	ISO 2577
流动方向 : 260°C, 3.00 mm	0.50 到 0.70	%	ISO 2577
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.50	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量 (23°C)	2650	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	69.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	53.0	MPa	ISO 527-2/50
拉伸应变			ISO 527-2/50
屈服, 23°C	5.0	%	ISO 527-2/50
断裂, 23°C	> 50	%	ISO 527-2/50

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ISO 180/A
-30°C	10	kJ/m²	ISO 180/A
23°C	40	kJ/m²	ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 180

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	106	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	98.0	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度			
--	113	°C	ISO 306/B50

--	115	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : 23 到 55°C	6.8E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向 : 23 到 55°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+17	ohms	IEC 60093
体积电阻率 (23°C)	1.0E+17	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (23°C, 1.00 mm)	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.20		IEC 60250
23°C, 1 MHz	3.10		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.7E-3		IEC 60250
23°C, 1 MHz	7.5E-3		IEC 60250
漏电起痕指数 (解决方案 A)	350	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.50 mm	V-0		UL 94
2.00 mm	5VB		UL 94
3.00 mm	5VA		UL 94
充模分析	额定值	单位制	测试方法
Melt Viscosity ² (260°C)	410	Pa-s	ISO 11443-A
备注			
1.	150x105x3 mm, 80°C MT		
2.	1000/s		