

Amilan® CM3007

聚酰胺66

Toray Resin Company

产品说明

Amilan® CM3007是一种聚酰胺66(尼龙66)产品. 它,在北美洲,欧洲或亚太地区有供货.

特性包括:

阻燃/额定火焰

高流动性

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E41797-233433
特性	流动性高
部件标识代码	>PA66

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.14	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率 - 流动方向				内部方法
1.00 mm ¹	0.80 到 1.5	--	%	内部方法
3.00 mm ²	1.5 到 2.2	--	%	内部方法
吸水率				ISO 62
23°C, 24 hr	1.2	--	%	ISO 62
饱和, 23°C	8.0	--	%	ISO 62

硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法
洛氏硬度				ISO 2039-2
R 计秤, 80°C	97	--		ISO 2039-2
R 计秤, 23°C	119	100		ISO 2039-2

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
-40°C	115	110	MPa	ISO 527-2
23°C	80.0	50.0	MPa	ISO 527-2
80°C	40.0	40.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变				ISO 527-2
屈服, 23°C	1.5	--	%	ISO 527-2
断裂, 23°C	25	50	%	ISO 527-2
弯曲模量				ISO 178
-40°C	4300	4100	MPa	ISO 178
23°C	2900	1400	MPa	ISO 178
80°C	900	500	MPa	ISO 178
弯曲应力				ISO 178
-40°C	140	125	MPa	ISO 178
23°C	115	65.0	MPa	ISO 178
80°C	65.0	40.0	MPa	ISO 178
压缩应力 (23°C)	90.0	--	MPa	ISO 604

剪切强度 (23°C)	75.0	70.0	MPa	ASTM D732
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	8.00	--	mg	ISO 9352
摩擦系数 - vs. Metal ³	0.150 到 0.200	--		Suzuki Method
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179
-40°C	2.5	--	kJ/m²	ISO 179
23°C	4.0	24	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179
-40°C	无断裂	--		ISO 179
23°C	无断裂	--		ISO 179
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	220	--	°C	ISO 75-2/B
熔融温度	265	--	°C	DSC
线形热膨胀系数 - 流动	9.0E-5 到 1.0E-4	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
比热	2100	--	J/kg/°C	
导热系数	0.32	--	W/m/K	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+14 到 1.0E+15	1.0E+12 到 1.0E+13	ohms-cm	IEC 60093
介电强度	18	--	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数 ⁴				IEC 60250
23°C, 50 Hz	4.00	7.50		IEC 60250
23°C, 1 kHz	3.90	6.50		IEC 60250
23°C, 1 MHz	3.30	3.80		IEC 60250
耗散因数 ⁵				IEC 60250
23°C, 50 Hz	0.030	0.060		IEC 60250
23°C, 1 kHz	0.030	0.060		IEC 60250
23°C, 1 MHz	0.020	0.070		IEC 60250
耐电弧性 ⁶	130	--	sec	UL 746
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.397 mm)	V-2	--		UL 94
备注				
1.	80x80x1mm			
2.	80x80x3mm			
3.	Without Lubrication			
4.	60% RH			
5.	60% RH			
6.	Tungsten Electrode			