

Amilan® CM3003G1000

聚酰胺66

Toray Resin Company

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Amilan® CM3003G1000是一种聚酰胺66(尼龙66)产品. 它在北美洲, 欧洲或亚太地区有供货.

特性包括:

阻燃/额定火焰

耐磨

基本信息

特性 良好耐磨损性

部件标识代码 >PA66-XD

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.19	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直流动方向 : 3.00 mm ¹	1.2 到 2.0	%	内部方法
流动方向 : 3.00 mm ²	0.50 到 1.2	%	内部方法
吸水率			ISO 62
23°C, 24 hr	1.1	%	ISO 62
饱和, 23°C	7.5	%	ISO 62

硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 计秤, 23°C)	119		ISO 2039-2
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (23°C)	100	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)	2.5	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	3200	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	140	MPa	ISO 178
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	7.00	mg	ISO 9352
摩擦系数 - vs. Metal ³	0.100 到 0.150		Suzuki Method

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	4.0	kJ/m ²	ISO 179

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	220	°C	ISO 75-2/B
熔融温度	265	°C	DSC
线形热膨胀系数 - 流动	7.0E-5 到 8.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

可燃性	额定值	测试方法
UL 阻燃等级	HB	UL 94

备注

- 80x80x3
- 80x80x3mm
- Without Lubrication