

Amilan® CM3004G-15

15% 玻璃纤维增强材料
聚酰胺66
Toray Resin Company

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Amilan® CM3004G-15是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料. 它,在北美洲,欧洲或亚太地区有供货.
特性包括:
阻燃/额定火焰
Flame Retardant

基本信息				
黄卡信息		E41797-233436		
填料/增强材料		玻璃纤维增强材料,15% 填料按重量		
添加剂		阻燃性		
特性		卤化	阻燃性	
部件标识代码		>PA66-GF15FR		
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度 (23°C)	1.47	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				内部方法
1 垂直流动方向 : 3.00 mm	0.80 到 1.2	--	%	内部方法
流动方向 : 3.00 mm ²	0.40 到 0.60	--	%	内部方法
吸水率				ISO 62
23°C, 24 hr	0.40	--	%	ISO 62
饱和, 23°C	5.0	--	%	ISO 62
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 计秤, 23°C)	120	--		ISO 2039-2
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
-40°C	145	--	MPa	ISO 527-2
23°C	125	95.0	MPa	ISO 527-2
80°C	60.0	--	MPa	ISO 527-2
拉伸应变				ISO 527-2
断裂, -40°C	2.5	--	%	ISO 527-2
断裂, 23°C	3.0	3.0	%	ISO 527-2
断裂, 80°C	4.5	--	%	ISO 527-2
弯曲模量				ISO 178
-40°C	6200	--	MPa	ISO 178
23°C	5700	3500	MPa	ISO 178
80°C	2800	--	MPa	ISO 178
弯曲应力				ISO 178

-40°C	200	--	MPa	ISO 178
23°C	190	140	MPa	ISO 178
80°C	120	--	MPa	ISO 178
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	12.0	--	mg	ISO 9352
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179
-40°C	4.5	--	kJ/m²	ISO 179
23°C	6.0	9.5	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	40	48	kJ/m²	ISO 179
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)	244	--	°C	ISO 75-2/B
熔融温度	265	--	°C	DSC
线形热膨胀系数 - 流动	5.0E-5	--	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+15	1.0E+13	ohms-cm	IEC 60093
介电强度	31	26	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数 ³				IEC 60250
23°C, 1 kHz	4.00	--		IEC 60250
23°C, 1 MHz	0.0100	--		IEC 60250
耐电弧性 ⁴	70.0	--	sec	UL 746
相比耐漏电起痕指数(CTI)	210	--	V	UL 746
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.397 mm)	V-0	--		UL 94
备注				
1.	80x80x3			
2.	80x80x3mm			
3.	60% RH			
4.	Tungsten Electrode			