

Chemlon® 120 G

20% 玻璃纤维增强材料
聚酰胺66
Chem Polymer公司

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Chemlon® 120 G是一种聚酰胺66(尼龙66)材料,含有的填充物为20% 玻璃纤维增强材料. 该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型. Chemlon® 120 G的主要特性为:阻燃/额定火焰.

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.26	g/cm³	ASTM D792
收缩率 - 流动	0.30 到 0.60	%	ASTM D955
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	127	MPa	ASTM D638
伸长率			ASTM D638
屈服	2.5	%	ASTM D638
断裂	2.5	%	ASTM D638
弯曲模量	5500	MPa	ASTM D790
弯曲强度	189	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	65	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	227	°C	ASTM D648
熔融温度	257	°C	DSC
电气性能	额定值	单位制	测试方法
体积电阻率	1.0E+15	ohms·cm	ASTM D257
介电强度 (3.00 mm)	18	kV/mm	ASTM D149
相比耐漏电起痕指数(CTI)	600	V	UL 746
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (0.810 mm)	HB		UL 94
极限氧指数	25	%	ASTM D2863
FMVSS 可燃性	合格		FMVSS 302
注射	额定值	单位制	
干燥温度	80.0	°C	
建议的最大水分含量	0.20	%	
料筒后部温度	241 到 257	°C	
料筒中部温度	257 到 271	°C	

料筒前部温度	263 到 280	°C
射嘴温度	263 到 282	°C
加工(熔体)温度	263 到 282	°C