

Chemlon® 504-13 G

13% 玻璃纤维增强材料
聚酰胺66
Chem Polymer公司

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Chemlon® 504-13 G是一种聚酰胺66(尼龙66)材料,含有的填充物为13% 玻璃纤维增强材料. 该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货.
Chemlon® 504-13 G的主要特性有:
冲击改性
良好的韧性
柔软

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,13% 填料按重量		
添加剂	冲击改性剂		
特性	冲击改性	韧性良好	延展性
形式	粒子		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.20	g/cm³	ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (23°C)	82.7	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂, 23°C)	5.0	%	ASTM D638
弯曲模量 (23°C)	3620	MPa	ASTM D790
弯曲强度 (23°C)	134	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	110	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	205	°C	ASTM D648
熔融温度	254	°C	