

Delrin® PC699 NC010

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Lubricated Low Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction Developed for the Healthcare Industry

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

添加剂	润滑剂	脱模
特性	润滑	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-S	
树脂ID (ISO 1043)	POM-S	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.40	g/cm³	ISO 1183
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	3050	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	63.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	12	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	30	%	ISO 527-2
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	7.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	额定值	单位制	测试方法
熔融温度 ¹	178	°C	ISO 11357-3

备注

1. 10°C/min