

Delrin® 911DP BK402

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Nucleated Low Viscosity Acetal Homopolymer

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E41938-257619	
添加剂	润滑剂	脱模
特性	润滑	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM	
树脂ID (ISO 1043)	POM	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.42	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	24	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	21.0	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向	1.7	%	ISO 294-4
流动方向	1.8	%	ISO 294-4

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	3400	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	74.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	10	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	20	%	ISO 527-2

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C	6.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度			ISO 179/1eU
-30°C	160	kJ/m ²	ISO 179/1eU
23°C	160	kJ/m ²	ISO 179/1eU

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	163	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	107	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ¹	178	°C	ISO 11357-3

备注

1. 10°C/min