

Delrin® 900P BK602

ACETAL RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Low Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
黄卡信息	E41938-257616		
添加剂	润滑剂	脱模	
特性	润滑		
机构评级	UL 未评级		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)		
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM		
树脂ID (ISO 1043)	POM		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.42	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
垂直流动方向	1.7	%	ISO 294-4
流动方向	1.8	%	ISO 294-4
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	3300	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	70.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	12	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	17	%	ISO 527-2
弯曲模量	3000	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度			ISO 179/1eA
-30°C	6.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
23°C	7.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	130	kJ/m²	ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度			ISO 180/1A
-40°C	7.0	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C	7.0	kJ/m²	ISO 180/1A
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	161	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	98.0	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ¹	178	°C	ISO 11357-3

线形热膨胀系数			
流动 : 23 到 55°C	9.2E-7	cm/cm/°C	ASTM E831
流动	1.0E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	1.0E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向 : -40 到 23°C	9.2E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
可燃性	额定值	测试方法	
可燃性等级		IEC 60695-11-10, -20	
0.800 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20	
1.50 mm	HB	IEC 60695-11-10, -20	
备注			
1.	10°C/min		