

DURACON® GM-20

20% 玻璃纤维增强材料
聚甲醛 (POM) 共聚物
Polyplastics Co., Ltd.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

DURACON® GM-20是一种聚甲醛(POM)共聚物产品,含有的填充物为20% 玻璃纤维增强材料. 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲,欧洲或亚太地区有供货.
特性包括:
阻燃/额定火焰
抗翘曲

基本信息			
黄卡信息	E45034-235735		
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量		
特性	低翘曲性		
UL文件号	E45034		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-GF20		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.54	g/cm³	ISO 1183
熔速率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	16.0	cm³/10min	ISO 1133
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.70	%	ISO 62
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (M 计秤)	85		ISO 2039-2
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	3800	MPa	ISO 527-2
拉伸应力	55.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	5.5	%	ISO 527-2
弯曲模量	3500	MPa	ISO 178
弯曲应力	94.0	MPa	ISO 178
摩擦系数			JIS K7218
Dynamic ¹	0.32		JIS K7218
与钢 - 动态 ²	0.51		JIS K7218
磨损因数			JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec ³	200	10 ⁻⁸ mm³/N·m	JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec ⁴	300	10 ⁻⁸ mm³/N·m	JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec ⁵	7000	10 ⁻⁸ mm³/N·m	JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec ⁶	8000	10 ⁻⁸ mm³/N·m	JIS K7218
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	3.6	kJ/m²	ISO 179/1eA

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	112	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			内部方法
流动 : 23 到 55°C	9.0E-5	cm/cm/°C	内部方法
横向 : 23 到 55°C	9.0E-5	cm/cm/°C	内部方法
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	7.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	2.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 (3.00 mm)	21	kV/mm	IEC 60243-1
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94
补充信息	额定值		
Color Number	CF3500		
注射	额定值	单位制	
干燥温度	80.0 到 90.0	°C	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr	
加工(熔体)温度	190 到 210	°C	
模具温度	60.0 到 80.0	°C	
注塑压力	49.0 到 98.0	MPa	
螺杆转速	100 到 150	rpm	
注射说明			
Injection speed: 5-50 mm/sInjection Holding pressure: Gate sealing time + alphaCooling: Plasticizing time or ejection capable time			
备注			
1.	vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s		
2.	0.49 MPa, 30 cm/s		
3.	vs C-Steel, Steel Side		
4.	vs M90-44, Material Side		
5.	vs C-Steel, Material Side		
6.	vs M90-44, M90-44 Side		