

DURACON® GB-25R

25% 玻璃珠

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

DURACON® GB-25R是一种聚甲醛(POM)共聚物产品,含有的填充物为25% 玻璃珠.

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲,欧洲或亚太地区有供货. 典型应用领域为:汽车行业.

特性包括:

阻燃/额定火焰

抗翘曲

基本信息

黄卡信息	E45034-100544141
填料/增强材料	玻璃珠,25% 填料按重量
特性	低翘曲性
UL文件号	E45034
形式	粒子
加工方法	注射成型
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM-GB25

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.59	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	5.00	cm ³ /10min	ISO 1133

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	4000	MPa	ISO 527-2
拉伸应力	59.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	10	%	ISO 527-2
弯曲模量	3800	MPa	ISO 178
弯曲应力	104	MPa	ISO 178
摩擦系数			JIS K7218
Dynamic ¹	0.37		JIS K7218
与钢 - 动态 ²	0.51		JIS K7218
磨损因数			JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec ³	40	10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec ⁴	500	10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec ⁵	7000	10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec ⁶	8000	10 ⁻⁸ mm ³ /N·m	JIS K7218

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	3.4	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	110	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			内部方法

流动 : 23 到 55°C	9.0E-5	cm/cm/°C	内部方法
横向 : 23 到 55°C	9.0E-5	cm/cm/°C	内部方法
电气性能	额定值	单位制	测试方法
介电强度 (3.00 mm)	21	kV/mm	IEC 60243-1
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94
补充信息	额定值		
Color Number	CF3500/CD3501		
注射	额定值	单位制	
干燥温度	80.0 到 90.0	°C	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr	
加工(熔体)温度	190 到 210	°C	
模具温度	60.0 到 80.0	°C	
注塑压力	49.0 到 98.0	MPa	
螺杆转速	100 到 150	rpm	
注射说明			
Injection speed: 5-50 mm/s Injection Holding pressure: Gate sealing time + alpha Cooling: Plasticizing time or ejection capable time			
备注			
1.	vs. M90-44, 0.06 MPa, 15 cm/s		
2.	0.49 MPa, 30 cm/s		
3.	vs M90-44, Material Side		
4.	vs C-Steel, Steel Side		
5.	vs C-Steel, Material Side		
6.	vs M90-44, M90-44 Side		