DURACON® FP15X

聚甲醛 (POM) 共聚物

Polyplastics Co., Ltd.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

DURACON® FP15X是一种聚甲醛(POM)共聚物产品。

它可以通过挤出进行加工,在北美洲,欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

基本信息			
黄卡信息	E45034-456813		
UL文件号	E45034		
形式	粒子		
加工方法	挤出		
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm ³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	1.7	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	1.40	cm ³ /10min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2200	MPa	ISO 527-2
拉伸应力	56.0	MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	50	%	ISO 527-2
弯曲模量	2020	MPa	ISO 178
弯曲应力	73.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	9.9	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	80.0	°C	ISO 75-2/A
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94
补充信息	额定值		
Color Number	CF2001		