

Kepital® LX-30 BK

聚甲醛 (POM) 共聚物
Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明

Laser markable grade (black color).

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
外观	黑色		
形式	粒子		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.41	g/cm³	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	28	g/10 min	ASTM D1238
吸水率 (平衡, 23°C, 60% RH)	0.20	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服, 23°C)	61.0	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂, 23°C)	65	%	ASTM D638
弯曲模量 (23°C)	2650	MPa	ASTM D790
弯曲强度 (23°C)	89.0	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm)	67	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	113	°C	ASTM D648
熔融峰值温度	165	°C	ASTM D3418