

HOPELEX PCP-2605

聚碳酸酯

Lotte Chemical Corporation

产品说明

Easy mold release
Non-brominated, non-chlorinated flame retardant
Available in opaque color only

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

特性	Chlorine Free	脱模性能良好	无溴
	阻燃性		
用途	电器外壳		
外观	不透明		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.20	g/cm³	ASTM D792
收缩率 - 流动	0.50 到 0.70	%	ASTM D955

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服)	60.8	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (断裂)	> 100	%	ASTM D638
弯曲模量 ³	2350	MPa	ASTM D790
弯曲强度 ⁴ (屈服)	88.3	MPa	ASTM D790

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm)	590	J/m	ASTM D256

热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	110	°C	ASTM D648

可燃性	额定值	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
1.50 mm	V-1	UL 94
	V-0	

3.00 mm	5VB	UL 94
2.00 mm	5VB	UL 94

注射	额定值	单位制
干燥温度	100	°C
干燥时间	4.0	hr
建议的最大水分含量	0.020	%
建议的最大回制料比例	20	%
料斗温度	60.0 到 80.0	°C
料筒后部温度	260 到 280	°C
料筒中部温度	250 到 270	°C

料筒前部温度	240 到 260	°C
射嘴温度	260 到 270	°C
加工(熔体)温度	260 到 280	°C
模具温度	60.0 到 90.0	°C

备注		
1.	50 mm/min	
2.	50 mm/min	
3.	10 mm/min	
4.	10 mm/min	