

Iupital® F20-54

聚甲醛 (POM) 共聚物

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

产品说明

Iupital® F20-54是一种聚甲醛(POM)共聚物材料。
该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Iupital® F20-54的主要特性有:
阻燃/额定火焰
耐候性好
Iupital® F20-54的典型应用领域为:汽车行业

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
黄卡信息	E41179-100743491		
特性	耐气候影响性能良好		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	7.70	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	2.0	%	
吸水率 ¹ (平衡, 23°C, 50% RH)	0.22	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2800	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	62.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	8.5	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	30	%	ISO 527-2
弯曲模量	2500	MPa	ISO 178
弯曲应力	88.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	6.5	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	240	kJ/m²	ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	156	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	100	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	166	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数			
流动	1.1E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	1.1E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
可燃性	额定值	单位制	测试方法

UL 阻燃等级 (0.800 mm)	HB	UL 94
注射	额定值	单位制
干燥温度	80.0	°C
干燥时间	3.0 到 4.0	hr
料筒后部温度	170	°C
料筒中部温度	180	°C
料筒前部温度	190	°C
射嘴温度	180 到 210	°C
模具温度	60.0 到 80.0	°C
注塑压力	50.0 到 100	MPa
注射速度	中等	
螺杆转速	80 到 120	rpm
备注		
1.	60% RH	