

Iupital® FU2050

聚甲醛 (POM) 共聚物

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

产品说明

Iupital® FU2050是一种聚甲醛(POM)共聚物材料。
该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Iupital® FU2050的主要特性有:
阻燃/额定火焰
耐冲击

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
黄卡信息	E41179-231690		
特性	抗撞击性,良好		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.29	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	3.90	cm³/10min	ISO 1133
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	1.2	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	800	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	24.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	20	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	> 200	%	ISO 527-2
弯曲模量	750	MPa	ISO 178
弯曲应力	24.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	65	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	64.0	°C	ISO 75-2/A
熔融温度	166	°C	ISO 11357-3
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级 (0.800 mm)	HB		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	80.0	°C	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr	
料筒后部温度	170	°C	
料筒中部温度	180	°C	
料筒前部温度	190	°C	
射嘴温度	180 到 210	°C	
模具温度	< 40.0	°C	

注塑压力	50.0 到 100	MPa
注射速度	中等	
螺杆转速	80 到 120	rpm