

Iupilon® MB4303

聚碳酸酯 + 聚酯

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

产品说明

Iupilon® MB4303是一种聚碳酸酯 + 聚酯(PC+聚酯)材料。
该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Iupilon® MB4303的主要特性为:耐化学品。

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E41179-231806
特性	耐化学性良好
形式	粒子
加工方法	注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.23	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg)	19.0	cm³/10min	ISO 1133
收缩率			
垂直流动方向 : 3.20 mm	0.50 到 0.70	%	
流动方向 : 3.20 mm	0.50 到 0.70	%	
吸水率 (饱和, 23°C)	0.30	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	2500	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	62.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	5.5	%	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变	96	%	ISO 527-2
弯曲模量	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力	96.0	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	59	kJ/m²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	无断裂		ISO 179

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	115	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	97.0	°C	ISO 75-2/A
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	6.8E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	6.8E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

注射	额定值	单位制
干燥温度	110	°C
干燥时间	4.0 到 8.0	hr
料筒后部温度	250 到 270	°C

料筒中部温度	260 到 280	°C
料筒前部温度	270 到 290	°C
射嘴温度	270 到 290	°C
模具温度	60.0 到 90.0	°C
注塑压力	50.0 到 150	MPa
螺杆转速	50 到 100	rpm