

LEXAN™ OQ1022 resin

聚碳酸酯
SABIC Innovative Plastics

产品说明

Standard Flow OQ Resin

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.19	g/cm³	ASTM D792, ISO 1183
熔流率(熔体流动速率) (250°C/1.2 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
溶化体积流率(MVR) (250°C/1.2 kg)	10.6	cm³/10min	ISO 1133
收缩率			内部方法
流动 : 3.20 mm	0.60 到 0.80	%	内部方法
横向流动 : 3.20 mm	-0.10 到 0.0	%	内部方法
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.20	%	ISO 62
平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- ¹	2420	MPa	ASTM D638
--	2440	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
屈服 ²	61.0	MPa	ASTM D638
屈服	61.0	MPa	ISO 527-2/50
断裂 ³	51.0	MPa	ASTM D638
断裂	56.0	MPa	ISO 527-2/50
伸长率			
屈服 ⁴	6.0	%	ASTM D638
屈服	5.9	%	ISO 527-2/50
断裂 ⁵	100	%	ASTM D638
断裂	110	%	ISO 527-2/50
弯曲模量			
50.0 mm 跨距 ⁶	2460	MPa	ASTM D790
-- ⁷	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力			
--	90.0	MPa	ISO 178
断裂, 50.0 mm 跨距 ⁸	93.0	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁹			ISO 179/1eA
-30°C	11	kJ/m²	ISO 179/1eA

23°C	40	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 ¹⁰			ISO 179/1eU
-30°C	无断裂		ISO 179/1eU
23°C	无断裂		ISO 179/1eU
悬壁梁缺口冲击强度			
-30°C	无断裂		ASTM D256
23°C	550	J/m	ASTM D256
-30°C ¹¹	11	kJ/m²	ISO 180/1A
23°C ¹²	14	kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度 ¹³			ISO 180/1U
-30°C	无断裂		ISO 180/1U
23°C	无断裂		ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Total Energy)	46.0	J	ASTM D3763
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	123	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 ¹⁴	121	°C	ISO 75-2/Ae
维卡软化温度			
--	140	°C	ASTM D1525, ISO 306/B50 10 ¹⁵
--	141	°C	ISO 306/B120
线形热膨胀系数			
流动：-40 到 40°C	8.1E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
流动：23 到 80°C	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向：-40 到 40°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
横向：23 到 80°C	7.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
注射	额定值	单位制	
干燥温度	121	°C	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr	
干燥时间,最大	48	hr	
建议的最大水分含量	0.020	%	
料筒后部温度	282 到 310	°C	
料筒中部温度	293 到 321	°C	
料筒前部温度	304 到 332	°C	
射嘴温度	304 到 332	°C	
加工(熔体)温度	304 到 332	°C	
模具温度	65.6 到 93.3	°C	
背压	0.345 到 0.689	MPa	
螺杆转速	60 到 200	rpm	
备注			
1.	50 mm/min		
2.	类型 1, 50 mm/min		

3.	类型 1, 50 mm/min
4.	类型 1, 50 mm/min
5.	类型 1, 50 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	2.0 mm/min
8.	1.3 mm/min
9.	80*10*3 sp=62mm
10.	80*10*3 sp=62mm
11.	80*10*3
12.	80*10*3
13.	80*10*3
14.	120*10*4 mm
15.	标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N)