

LNP™ LUBRILOY™ DF206XXH

compound

30% 玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

LNP LUBRILOY DF206XXH is a compound based on Polycarbonate containing 30% Glass Fiber, Proprietary Lubricant. Added features of this grade include: Wear Resistant, Healthcare.
Also known as: LNP* LUBRILOY* Compound DF-30 HC
Product reorder name: DF206XXH

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,30% 填料按重量		
添加剂	润滑剂		
特性	耐磨损性良好	润滑	
用途	医疗/护理用品		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			ASTM D792
--	1.40	g/cm³	ASTM D792
--	1.39	g/cm³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动：24小时	0.40 到 0.60	%	ASTM D955
横向流动：24小时	0.50 到 0.70	%	ASTM D955
吸水率			
24 hr, 50% RH	0.11	%	ASTM D570
平衡, 23°C, 50% RH	0.16	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- ¹	8730	MPa	ASTM D638
--	8250	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
断裂 ²	112	MPa	ASTM D638
断裂	112	MPa	ISO 527-2/5
伸长率			
断裂 ³	2.6	%	ASTM D638
断裂	2.6	%	ISO 527-2/5
弯曲模量			
50.0 mm 跨距 ⁴	7830	MPa	ASTM D790
-- ⁵	7590	MPa	ISO 178
弯曲应力			

--	166	MPa	ISO 178
屈服, 50.0 mm 跨距 ⁶	174	MPa	ASTM D790
断裂, 50.0 mm 跨距 ⁷	169	MPa	ASTM D790
摩擦系数			ASTM D3702 Modified
与自身 - 动态	0.49		ASTM D3702 Modified
与自身 - 静态	0.64		ASTM D3702 Modified
磨损因数			ASTM D3702 Modified
Ring	27.0	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
Washer	245	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	180	J/m	ASTM D256
23°C ⁸	18	kJ/m ²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击			
23°C	780	J/m	ASTM D4812
23°C ⁹	49	kJ/m ²	ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击			
23°C, Total Energy	26.1	J	ASTM D3763
--	6.50	J	ISO 6603-2
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	146	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹⁰	145	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	142	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹¹	141	°C	ISO 75-2/Af
线形热膨胀系数			ASTM D696
流动：-30 到 30°C	5.6E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
横向：-30 到 30°C	5.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
注射	额定值	单位制	
干燥温度	100	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.020	%	
料筒后部温度	293 到 304	°C	
料筒中部温度	299 到 310	°C	
料筒前部温度	304 到 316	°C	
加工(熔体)温度	304 到 316	°C	
模具温度	65.6 到 93.3	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	5.0 mm/min		
2.	类型 1, 5.0 mm/min		

3.	类型 1, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	2.0 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	1.3 mm/min
8.	80*10*4
9.	80*10*4
10.	80*10*4 mm
11.	80*10*4 mm