

LNP™ LUBRICOMP™ DFL44

compound

玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics Europe

产品说明

LNP LUBRICOMP DFL44 is a compound based on Polycarbonate resin containing Glass Fiber, PTFE.

Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound DFL-4044

Product reorder name: DFL44

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料		
添加剂	PTFE润滑剂		
特性	润滑		
RoHS 合规性	RoHS 合规		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.48	g/cm³	ISO 1183
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	6400	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (断裂)	86.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	2.3	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ¹	4900	MPa	ISO 178
弯曲应力	127	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 ² (23°C)	11	kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口伊佐德冲击强度 ³ (23°C)	30	kJ/m²	ISO 180/1U
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 ⁴			
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距	147	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距	142	°C	ISO 75-2/Af
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动 : 23 到 60°C	2.6E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向 : 23 到 60°C	7.6E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
备注			
1.	2.0 mm/min		
2.	80*10*4		
3.	80*10*4		
4.	80*10*4 mm		