

LNP™ LUBRICOMP™ DFL24

compound

20% 玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics

产品说明

LNP LUBRICOMP DFL24 is a compound based on Polycarbonate resin containing 20% Glass Fiber, 10% PTFE. Added feature of this material is: Wear Resistant.
Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound DFL-4024
Product reorder name: DFL24

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量		
添加剂	PTFE润滑剂 (10%)		
特性	耐磨损性良好	润滑	
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.41	g/cm³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动：24小时	0.30 到 0.50	%	ASTM D955
横向流动：24小时	0.50 到 0.70	%	ASTM D955
吸水率			
24 hr, 50% RH	0.080	%	ASTM D570
平衡, 23°C, 50% RH	0.13	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- ¹	5710	MPa	ASTM D638
--	5610	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
屈服 ²	87.0	MPa	ASTM D638
屈服	86.0	MPa	ISO 527-2/5
断裂 ³	86.0	MPa	ASTM D638
断裂	85.0	MPa	ISO 527-2/5
伸长率			
屈服 ⁴	3.2	%	ASTM D638
屈服	3.0	%	ISO 527-2/5
断裂 ⁵	3.6	%	ASTM D638
断裂	3.4	%	ISO 527-2/5
弯曲模量			
50.0 mm 跨距 ⁶	5500	MPa	ASTM D790
-- ⁷	5140	MPa	ISO 178

弯曲应力			
--	136	MPa	ISO 178
屈服, 50.0 mm 跨距 ⁸	5.00	MPa	ASTM D790
断裂, 50.0 mm 跨距 ⁹	6.00	MPa	ASTM D790
摩擦系数			ASTM D3702 Modified
与自身 - 动态	0.42		ASTM D3702 Modified
与自身 - 静态	0.54		ASTM D3702 Modified
磨损因数			ASTM D3702 Modified
Ring	5.20	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
Washer	138	10 ⁻¹⁰ in ⁵ -min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	150	J/m	ASTM D256
23°C ¹⁰	13	kJ/m ²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击			
23°C	720	J/m	ASTM D4812
23°C ¹¹	43	kJ/m ²	ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击			
23°C, Total Energy	22.7	J	ASTM D3763
--	6.76	J	ISO 6603-2
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	147	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹²	146	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	143	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹³	141	°C	ISO 75-2/Af
线形热膨胀系数			ASTM D696
流动：-30 到 30°C	3.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
横向：-30 到 30°C	5.3E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
注射	额定值	单位制	
干燥温度	121	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.020	%	
料筒后部温度	293 到 304	°C	
料筒中部温度	310 到 321	°C	
料筒前部温度	321 到 332	°C	
加工(熔体)温度	304 到 327	°C	
模具温度	82.2 到 110	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	5.0 mm/min		

2.	类型 1, 5.0 mm/min
3.	类型 1, 5.0 mm/min
4.	类型 1, 5.0 mm/min
5.	类型 1, 5.0 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	2.0 mm/min
8.	1.3 mm/min
9.	1.3 mm/min
10.	80*10*4
11.	80*10*4
12.	80*10*4 mm
13.	80*10*4 mm