

LNP™ LUBRICOMP™ RFL34

compound

20% 玻璃纤维增强材料

聚酰胺66

SABIC Innovative Plastics

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

LNP LUBRICOMP RFL34 is a compound based on Nylon 66 resin containing 20% Glass Fiber, 15% PTFE. Added feature of this material is: Wear Resistant.
Also known as: LNP* LUBRICOMP* Compound RFL-4034
Product reorder name: RFL34

基本信息			
黄卡信息	E121562-101344610		
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量		
添加剂	PTFE润滑剂 (15%)		
特性	耐磨损性良好	润滑	
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.42	g/cm³	ASTM D792, ISO 1183
收缩率			
流动：24小时	1.3	%	ASTM D955
横向流动：24小时	1.9	%	ASTM D955
垂直流动方向：24小时	1.9	%	ISO 294-4
流动方向：24小时	1.3	%	ISO 294-4
吸水率 (24 hr, 50% RH)	0.50	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- 1	8270	MPa	ASTM D638
--	8060	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
屈服	158	MPa	ASTM D638
屈服	155	MPa	ISO 527-2
断裂	158	MPa	ASTM D638
断裂	155	MPa	ISO 527-2
伸长率			ASTM D638, ISO 527-2
屈服	3.3	%	ASTM D638, ISO 527-2
断裂	3.3	%	ASTM D638, ISO 527-2
弯曲模量			
--	6890	MPa	ASTM D790
--	7000	MPa	ISO 178
弯曲强度			

--	221	MPa	ASTM D790
--	223	MPa	ISO 178
摩擦系数			ASTM D3702 Modified
与自身 - 动态	0.60		ASTM D3702 Modified
与自身 - 静态	0.60		ASTM D3702 Modified
磨损因数 - Washer	10.0	10^-10 in^5-min/ft-lb-hr	ASTM D3702 Modified
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	110	J/m	ASTM D256
23°C ²	11	kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击			
23°C	1200	J/m	ASTM D4812
23°C ³	68	kJ/m²	ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击			
23°C, Energy at Peak Load	10.2	J	ASTM D3763
--	4.00	J	ISO 6603-2
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	262	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ⁴	262	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	253	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ⁵	250	°C	ISO 75-2/Af
线形热膨胀系数			
流动：-40 到 40°C	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
流动：-40 到 40°C	7.1E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向：-40 到 40°C	3.6E-5	cm/cm/°C	ASTM E831, ISO 11359-2
注射	额定值	单位制	
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.15 到 0.25	%	
料筒后部温度	266 到 277	°C	
料筒中部温度	282 到 293	°C	
料筒前部温度	293 到 304	°C	
加工(熔体)温度	282 到 304	°C	
模具温度	93.3 到 110	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	50 mm/min		
2.	80*10*4		
3.	80*10*4		
4.	80*10*4 mm		

5.

80*10*4 mm