

LNP™ THERMOCOMP™ RF003H

compound

15% 玻璃纤维增强材料

聚酰胺66

SABIC Innovative Plastics

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

LNP THERMOCOMP RF003H is a compound based on Nylon 66 containing 15% Glass Fiber.
Added feature of this grade is: Healthcare.
Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound RF-1003
Product reorder name: RF003H

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,15% 填料按重量		
用途	医疗/护理用品		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.22	g/cm³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动：24小时	1.0 到 3.0	%	ASTM D955
横向流动：24小时	1.0 到 3.0	%	ASTM D955
吸水率			
24 hr, 50% RH	1.1	%	ASTM D570
平衡, 23°C, 50% RH	1.6	%	ISO 62
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- ¹	5130	MPa	ASTM D638
--	5170	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
断裂 ²	103	MPa	ASTM D638
断裂	97.0	MPa	ISO 527-2/5
伸长率			
断裂 ³	2.6	%	ASTM D638
断裂	2.3	%	ISO 527-2/5
弯曲模量			
50.0 mm 跨距 ⁴	4510	MPa	ASTM D790
-- ⁵	3960	MPa	ISO 178
弯曲应力			
--	156	MPa	ISO 178
断裂, 50.0 mm 跨距 ⁶	171	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			

23°C	57	J/m	ASTM D256
23°C ⁷	4.8	kJ/m²	ISO 180/1A
无缺口悬臂梁冲击			
23°C	440	J/m	ASTM D4812
23°C ⁸	27	kJ/m²	ISO 180/1U
装有测量仪表的落镖冲击			
23°C, Total Energy	6.58	J	ASTM D3763
--	1.94	J	ISO 6603-2
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度			
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm	256	°C	ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ⁹	248	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	240	°C	ASTM D648
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 ¹⁰	212	°C	ISO 75-2/Af
线形热膨胀系数			ASTM D696
流动：-30 到 30°C	5.3E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
横向：-30 到 30°C	8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
注射	额定值	单位制	
干燥温度	82.2	°C	
干燥时间	4.0	hr	
建议的最大水分含量	0.15 到 0.25	%	
料筒后部温度	266 到 277	°C	
料筒中部温度	282 到 293	°C	
料筒前部温度	293 到 304	°C	
加工(熔体)温度	282 到 304	°C	
模具温度	93.3 到 110	°C	
背压	0.172 到 0.344	MPa	
螺杆转速	30 到 60	rpm	
备注			
1.	5.0 mm/min		
2.	类型 1, 5.0 mm/min		
3.	类型 1, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	2.0 mm/min		
6.	1.3 mm/min		
7.	80*10*4		
8.	80*10*4		
9.	80*10*4 mm		
10.	80*10*4 mm		