

LNP™ THERMOCOMP™ DF00A8P

compound

玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

LNP THERMOCOMP DF00A8P is a compound based on Polycarbonate resin containing Glass Fiber, Flame Retardant. Added features of this material include: High modulus, good flatness, good impact performance, Non-Brominated & Non-Chlorinated Flame Retardant.

基本信息			
黄卡信息	E207780-101219669		
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料		
特性	Chlorine Free	抗撞击性,良好	无溴
	阻燃性		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.64	g/cm³	ASTM D792
溶化体积流率(MVR) (300°C/5.0 kg)	28.0	cm³/10min	ASTM D1238
收缩率			ASTM D955
流动 : 24小时	0.050 到 0.20	%	ASTM D955
横向流动 : 24小时	0.050 到 0.20	%	ASTM D955
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
-- ¹	15300	MPa	ASTM D638
--	15100	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
断裂 ²	154	MPa	ASTM D638
断裂	153	MPa	ISO 527-2/5
伸长率			
断裂 ³	2.1	%	ASTM D638
断裂	1.9	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ⁴ (50.0 mm 跨距)	14900	MPa	ASTM D790
弯曲强度 ⁵ (断裂, 50.0 mm 跨距)	223	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 ⁶ (23°C)	12	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 ⁷ (23°C)	38	kJ/m²	ISO 179/1eU
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	130	J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	520	J/m	ASTM D4812
装有测量仪表的落镖冲击 (23°C, Energy at Peak Load)	21.0	J	ASTM D3763

热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm)	107	°C	ASTM D648
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级 (1.00 mm)	V-0		UL 94
注射	额定值	单位制	
干燥温度	110	°C	
干燥时间	3.0 到 6.0	hr	
建议的最大水分含量	0.020	%	
料筒后部温度	260 到 280	°C	
料筒中部温度	270 到 290	°C	
料筒前部温度	280 到 300	°C	
射嘴温度	285 到 305	°C	
加工(熔体)温度	285 到 310	°C	
模具温度	80.0 到 110	°C	
背压	0.100 到 0.300	MPa	
螺杆转速	50 到 90	rpm	
备注			
1.	5.0 mm/min		
2.	类型 1, 5.0 mm/min		
3.	类型 1, 5.0 mm/min		
4.	1.3 mm/min		
5.	1.3 mm/min		
6.	80*10*4 sp=62mm		
7.	80*10*4 sp=62mm		