

Lupoy® MP5000AM

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

LG Chem Ltd.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Description

General Purpose, Metal Plating

Application

Automotive(Outerior), E&E(Housing)

基本信息

特性	通用	
用途	电气/电子应用领域	汽车外部零件
加工方法	注射成型	

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.10	g/cm ³	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.80	%	ASTM D955

机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ¹ (屈服, 3.20 mm)	46.1	MPa	ASTM D638
伸长率 ² (断裂, 3.20 mm)	> 100	%	ASTM D638
弯曲模量 ³ (3.20 mm)	1910	MPa	ASTM D790
弯曲强度 ⁴ (屈服, 3.20 mm)	71.6	MPa	ASTM D790

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm)	490	J/m	ASTM D256

热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 ⁵ (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm)	98.0	°C	ASTM D648
RTI Elec	60.0	°C	UL 746
RTI Imp	60.0	°C	UL 746
RTI	60.0	°C	UL 746

可燃性	额定值	测试方法
UL 阻燃等级 (1.50 mm)	HB	UL 94

注射	额定值	单位制
干燥温度	80.0 到 90.0	°C
干燥时间	4.0 到 6.0	hr
建议的最大水分含量	< 0.020	%
料筒后部温度	235 到 260	°C
料筒中部温度	235 到 265	°C
料筒前部温度	235 到 265	°C
射嘴温度	235 到 265	°C
加工(熔体)温度	240 到 265	°C
模具温度	50.0 到 70.0	°C

螺杆转速	40 到 70	rpm
备注		
1.	50 mm/min	
2.	50 mm/min	
3.	10 mm/min	
4.	10 mm/min	
5.	18.6kg	