Panlite® G-3120PH

20% 玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

TEIJIN LIMITED

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Glass fiber reinforced grades-20% Glass fiber, High-appearance camera grade

基本信息

黄卡信息	E244324-101516655
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,20% 填料按重量
特性	低异向性 刚性,高 良好的抗蠕变性 优良外观
用途	相机应用
形式	粒子
加工方法	注射成型

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.34	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直流动方向 : 4.00 mm	0.40 到 0.60	%	内部方法
流动方向 : 4.00 mm	0.20 到 0.40	%	内部方法
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.14	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	4000	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (断裂)	65.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	3.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ¹	4400	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	110	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	8.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度	40	kJ/m ²	ISO 179

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	131	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	123	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	135	°C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	4.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	6.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.70 mm)	130	°C	UL 746
RTI Imp (1.70 mm)	120	°C	UL 746
RTI (1.70 mm)	130	°C	UL 746

电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 ³	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率			IEC 60250
100 Hz	3.40		IEC 60250
1 MHz	3.40		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	1.0E-3		IEC 60250
1 MHz	9.0E-3		IEC 60250
漏电起痕指数	175	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.400 mm	HB		UL 94
1.70 mm	V-2		UL 94
备注			
1.	2.0 mm/min		
2.	2.0 mm/min		
3.	short time test		