

Panlite® GN-3630H

聚碳酸酯

TEIJIN LIMITED

产品说明

Glass fiber reinforced grades-30% Glass fiber,Flame resistant grade,
Non-bromine/non-phosphor type

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

黄卡信息	E50075-241781	E244324-101516687	
特性	低异向性	刚性,高	良好的抗蠕变性
	无溴	阻燃性	
用途	电气元件	工业应用	相机应用
形式	粒子		
加工方法	注射成型		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.43	g/cm ³	ISO 1183
收缩率			内部方法
垂直流动方向 : 4.00 mm	0.30 到 0.50	%	内部方法
流动方向 : 4.00 mm	0.10 到 0.30	%	内部方法
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.12	%	ISO 62

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量	6800	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (断裂)	85.0	MPa	ISO 527-2/5
拉伸应变 (断裂)	1.0	%	ISO 527-2/5
弯曲模量 ¹	6500	MPa	ISO 178
弯曲应力 ²	142	MPa	ISO 178

冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	7.0	kJ/m ²	ISO 179
简支梁无缺口冲击强度	35	kJ/m ²	ISO 179

热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	143	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	140	°C	ISO 75-2/A
维卡软化温度	146	°C	ISO 306/B50
线形热膨胀系数			ISO 11359-2
流动	3.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
横向	6.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec (1.50 mm)	80.0	°C	UL 746
RTI Imp (1.50 mm)	80.0	°C	UL 746
RTI (1.50 mm)	80.0	°C	UL 746

电气性能	额定值	单位制	测试方法
------	-----	-----	------

表面电阻率	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
体积电阻率	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
介电强度 ³	35	kV/mm	IEC 60243-1
介电常数			IEC 60250
100 Hz	3.50		IEC 60250
1 MHz	3.50		IEC 60250
耗散因数			IEC 60250
100 Hz	1.0E-3		IEC 60250
1 MHz	9.0E-3		IEC 60250
漏电起痕指数	175	V	IEC 60112
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
0.400 mm	V-2		UL 94
1.00 mm ⁴	V-1		UL 94
1.60 mm	V-0		UL 94
灼热丝易燃指数			IEC 60695-2-12
1.00 mm	930	°C	IEC 60695-2-12
3.00 mm	960	°C	IEC 60695-2-12
热灯丝点火温度			IEC 60695-2-13
1.00 mm	850	°C	IEC 60695-2-13
3.00 mm	825	°C	IEC 60695-2-13
备注			
1.	2.0 mm/min		
2.	2.0 mm/min		
3.	short time test		
4.	Acquisition only black		