

Zytel® PC310 NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明

Unreinforced Polyamide 66

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息				
添加剂	脱模			
RoHS 合规性	联系制造商			
形式	粒子			
加工方法	注射成型			
部件标识代码 (ISO 11469)	>PA66			
树脂ID (ISO 1043)	PA66			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.14	--	g/cm³	ISO 1183
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量	3100	1400	MPa	ISO 527-2
拉伸应力 (屈服)	82.0	55.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (屈服)	4.5	25	%	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)	5.5	15	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔融温度 ¹	262	--	°C	ISO 11357-3
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
燃烧速率 ² (1.00 mm)	< 100	--	mm/min	ISO 3795
FMVSS 可燃性	B	--		FMVSS 302
备注				
1.	10°C/min			
2.	FMVSS 302			