

Kepital® FG2015

玻璃纤维增强材料

聚甲醛 (POM) 共聚物

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

15% glass fiber filled medium viscosity grade good for general injection molding. FG2015 is good for parts requiring high stiffness, strength, creep resistance, and HDT.

基本信息

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量 | | |
| 特性 | 刚性, 高 耐疲劳性能 | 共聚物 耐热性, 中等 | 良好的抗蠕变性 中等粘性 |
| 加工方法 | 注射成型 | | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.50 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 3.6 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 5200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 175 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 7.0 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| UL 阻燃等级 | HB | | UL 94 |