

Kepital® F20-33

聚甲醛 (POM) 共聚物

Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明

Moderate toughness improved, medium viscosity grade providing well balanced properties in for general injection molding.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

特性	共聚物 中等粘性	快的成型周期	韧性良好
加工方法	注射成型		

物理性能

	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率)	9.0	g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	2.0	%	ISO 294-4

机械性能

	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23°C)	65.0	MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变 (23°C)	35	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	2550	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	87.0	MPa	ISO 178

冲击性能

	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	6.5	kJ/m²	ISO 179/1eA

热性能

	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	100	°C	ISO 75-2/A

电气性能

	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	ohms·cm	IEC 60093
介电强度	19	kV/mm	IEC 60243-1

可燃性

	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94