

Kepital® F10-02

聚甲醛 (POM) 共聚物
Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明

High viscosity grade for general purpose, utilized in not only injection molding but also extrusion.F10-02 is good for thick-walled section where void and sink is concerned.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

特性	共聚物	粘度,高	
用途	棒材	管件	厚壁配件(部件)
	片材		
加工方法	挤出	注射成型	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率)	3.0	g/10 min	ISO 1133
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm)	2.2	%	ISO 294-4
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23°C)	63.0	MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变 (23°C)	40	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	2400	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	83.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	7.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	96.0	°C	ISO 75-2/A
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	ohms·cm	IEC 60093
介电强度	19	kV/mm	IEC 60243-1
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94