

Kepital® GD-52

聚甲醛 (POM) 共聚物
Korea Engineering Plastics Co., Ltd

产品说明

Low gloss with UV stability, easy flow grade for general injection molding. GD-52 is suitable for parts requiring a good weather resistance and low gloss

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息

特性	共聚物 耐气候影响性能良好	光泽,低	良好的流动性
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.41	g/cm³	ISO 1183
熔流率(熔体流动速率)	25	g/10 min	ISO 1133
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (断裂, 23°C)	59.0	MPa	ISO 527-2
标称拉伸断裂应变 (23°C)	14	%	ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)	2750	MPa	ISO 178
弯曲应力 (23°C)	86.0	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	4.0	kJ/m²	ISO 179/1eA
电气性能	额定值	单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+16	ohms	IEC 60093
体积电阻率	1.0E+14	ohms·cm	IEC 60093
介电强度	19	kV/mm	IEC 60243-1
可燃性	额定值	单位制	测试方法
UL 阻燃等级	HB		UL 94